

Druckdatum 09.04.2024/13:38:43
Seite/von 1/1

Ausgabe 09.01.2024

Materialbezeichnung **STANDART PCBF 5000**

Materialnummer 023570E30

Materialbeschreibung Die Pigmentpräparation enthält weniger als 50% silicabeschichtetes Aluminiumpigment und mehr als 50% carboxylgruppenhaltigen Polyester mit einer Säurezahl von 25.

Materialspezifikation

Prüfmerkmal	Spezifikation	Einheit
TI00018 Schüttdichte	0,20 - 0,50	g/cm3
TI00147 Aluminiumgehalt	39,0 - 49,0	%
TI00283 Pulverlackapplikation	O.K.	
TI00288 D10	19,0 - 26,0	µm
TI00288 D50	45,0 - 55,0	µm
TI00288 D90	74,0 - 82,0	µm
TI00484 Bindemittelanteil		%

Gesamthaltbarkeit in Monaten: 24

EG-Sicherheits-Datenblatt-Nr. 023570E30

Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen.

Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Ersteller	Prüfer	Freigabe
Anwendungstechnik	Produktion	Qualitätskontrolle
09.01.2024	09.01.2024	09.01.2024

Dieses Dokument ist maschinell erstellt und trägt keine Unterschrift.